

# Kombi-Abstreifer

Stand Juli 2007

Härte	ca. ShA	75 - 50 - 75	75 - 50 - 75
Farbe		schwarz - rot - schwarz	schwarz - grün - schwarz
Festigkeit	ca. MPa	14 - 15 - 14	14 - 15 - 14
Dehnung	ca. %	500 - 600 - 500	500 - 600 - 500
Dichte	ca. g/cm <sup>3</sup>	1,3 - 1,1 - 1,3	1,3 - 1,1 - 1,3
Temperatur	°C	-20 / +90	-20 / +90
Dicken	mm	6 - 50	6 - 50
Breite ungeschnitten	mm	1500	1500
Längen	m	10	10
Ausführung	beidseitig	glatt	glatt
Artikel-Nr.		combi s-r-s	combi s-g-s
Position		26.3	26.3

## Allgemeine Anmerkungen

Kombi-Abstreifer in guter technischer und mechanischer NRV-Qualität

hygi-platten34.geit

# Gummi für Seitenführungen "S"

Stand Juli 2007

Härte	ca. ShA	45	50
Farbe		rot	schwarz
Abrieb	ca. mm <sup>3</sup>	120	130
Festigkeit	ca. MPa	12	6,5
Dehnung	ca. %	500	350
Dichte	ca. g/cm <sup>3</sup>	1,19	1,26
Temperatur	°C	-20 / +70	-20 / +70
Dicken	mm	8-25	8-30
Breiten	mm	1400	1400
Längen	m	5 / 10 / 25	5 / 10 / 25
Ausführung	beidseitig	glatt	glatt
Marke		Semperit R45	Semperit S 50
Artikel-Nr.		R45	S50
Position		26.1	26.2

## Allgemeine Anmerkungen

weiche Seitenführungsqualität, abriebfest, gute mechanische Werte

hygi-platten33.geit