

# Trommelbeläge mit "Rauten"-Profil und Kontaktschicht

Stand Juli 2007

Härte	ca. ShA	40	60
Farbe		rot	schwarz
Abrieb	ca. mm <sup>3</sup>	110	120
Festigkeit	ca. MPa	16	15
Dehnung	ca. %	600	400
Dichte	ca. g/cm <sup>3</sup>	1,06	1,15
Temperatur	°C	-20 / +70	-20 / +70
Dicken	mm	8 / 10	8 / 10
Breiten	mm	1400	1400
Längen	m	10	10
Oberseite		Rautenprofil	Rautenprofil
Unterseite		Kontaktschicht	Kontaktschicht
Marke		Semperit	Semperit
Artikel-Nr.		trommel ks40	trommel ks60
Position		26.6	26.5

## Allgemeine Anmerkungen

Rautenbelag in sehr guter NRV-Qualität, hervorragende Verschleißfestigkeit,  
**mit einseitiger Verklebeschicht**